

ДЖЕНМЕНД / GENMEND

Тип: ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ЭПОКСИДНАЯ МАСТИКА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПОЛИМЕРИЗУЕМАЯ ПОЛИАМИНОВЫМ ОТВЕРДИТЕЛЕМ.

Предлагаемое использование: Ремонтный состав, наполнитель и адгезионное покрытие с отличной адгезией ко многим типам подложек.

Техника безопасности: **Предупреждение:** При работе с данным материалом соблюдайте все предосторожности. Избегайте попадания в желудочно-кишечный тракт. Производите нанесение материала в защитной одежде и в защитных очках. Перед использованием ознакомьтесь с информацией из паспорта безопасности на материал.

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть очищена от масел, жира и иметь насечку (шероховатость), чтобы обеспечивать механическое сцепление с покрытием.

Оборудование для нанесения: Кисть короткой жесткой щетиной, мастерок, шпатель либо подобный инструмент.

Нанесение: Наносить желаемой толщиной.

Пропорция смешивания /нанесение: Соотношение основы к активатору составляет 7:1 по весу. Снимите крышки с основы «В» и активатора «А» и поместите весь активатор в емкость с основой. Тщательно перемешайте, убедившись, что не осталось не перемешанного материала. Затем извлеките весь перемешанный материал из контейнера «В» (с основой) и поместите его на чистую гладкую поверхность либо в мелкую емкость, где снова тщательно перемешайте. После смешивания материал остается пригодным к нанесению ограниченный период времени, который зависит от температуры окружающей среды. По истечении этого периода нанесение становится затруднительным.

CORROCOAT

страница 2 из 3

Срок годности Изменяется в зависимости от температуры, но приблизительный срок:
(после

смешивания)/
жизнеспособность: при 20⁰C 45-55 минут (70⁰F)
при 29⁰C 35-40 минут (80⁰F)
при 38⁰C 20-25 минут (100⁰F)

Упаковка: 1 кг (2,2 фунтов) и 5 кг (11 фунтов).

Срок хранения: Минимум 1 год в невскрытой упаковке.

Возможный колер: Серый.

Плотность: 1.3 гр/см³

Точка возгорания: Более 100⁰C (212⁰F)

Тип катализатора: Полиамин

Химическая стойкость: Хорошая

Абразивная износостойчивость: Хорошая

Механическая прочность: Отличная

Очищающая жидкость: Ксилол, толуол либо МЕК (метилэтилкетон).

CORROCOAT

страница 3 из 3

**Время (цикл)
высыхания/
отверждения:**

Изменяется в зависимости от толщины пленки и подложки, но для полного отверждения требуется приблизительно 6-7 часов. Однако материал можно помещать в некоторые среды до достижения полной степени отверждения. При нанесении материала относительно тонкими пленками отверждение происходит приблизительно за 2-2,5 часа. Если потребуется нанесение второго слоя Дженменд (Genmend), можно наносить в течение 18 часов после нанесения первого слоя.

Пересмотр и редактирование: 5 октября 2001

Пересмотр и редактирование: 02/2014

Пересмотр и редактирование: 05/2016