

Номер продукта: 142

Наименование продукта:

142- Quick-Set-Steel-Putty / 142 Быстрохватывающая стальная шпатлёвка

Дата обновления: 07/19

## Тип

Быстрохватывающаяся стальная шпаклевка Rezorect 142 - это шпаклевка средней стойкости к истиранию, наносимая шпателем, предназначенная для быстрого ремонта стальных деталей и оборудования. Защищает от истирания захваченных частиц и изнашиваемой поверхности и разработана с учетом максимальной нагрузки на частицы стали специального размера и обработки.

## Сферы применения

Бункеры, Желоба, Спирали насоса, Корпуса вентиляторов, Клапаны, Оборудование для навозной жижи, Емкости для смешивания, Конденсатор, Ящики для воды, Насадки, Вращающиеся элементы насоса, Труба, Фитинги для труб, Фильтры, Разгрузочные люки, Конусообразные днища, Конвейеры, Спиральные сепараторы, Флотационные ячейки.

## Краткие технические характеристики

Финишная обработка	Гладкая
Цвет	Серый
Компоненты	Два (2)
Механизм отверждения	Химическая реакция
Устойчивость к провисанию	При толщине 24С (75F) на 6 мм (1/4 дюйма) - не провисает
Теоретическое покрытие	При толщине 1 мм - 0,38 м2 на 1 кг продукта
Содержание ЛОС	Нет
Объем твердых частиц	100%
Ограничения по рабочей температуре	93С (200F) Погруженная 177С (350F) Сухая
Температура вспышки	>93С (200F)
Прочность на сжатие	ASTM D-695 844 кг / см <sup>2</sup> (12 000 фунтов на квадратный дюйм)
Прочность на изгиб	ASTM D-790 570 кг/см <sup>2</sup> (8100 фунтов на квадратный дюйм)
Прочность на растяжение	ASTM D-638 260 кг/см <sup>2</sup> (3700 фунтов на квадратный дюйм)
Стойкость к истиранию	ASTM D-4060 1000 циклов, нагрузка 1000 Мкм, колесо CS /10, абразивный материал Taber, потери 153 мг мас. т.
Адгезивный сдвиг при растяжении	Сталь ASTM D-1002 182 кг / см <sup>2</sup> (2600 фунтов на квадратный дюйм) Бетон - Разрушение бетона